

# Fibergum Primer gruntas



Gruntas, pagerinantis hidroizoliacinės membranos Kiilto Fibergum sukibimą su drėgnoms patalpoms skirtu išlyginamuoju mišiniu, betonu ar grindų plokštėmis. Vandens pagrindo.



- gruntas Kiilto Fibergum hidroizoliacinei membranai
- oranžinės spalvos
- vandens pagrindo

## PANAUDOJIMO SRITIS

Gruntas hidroizoliacinėms membranoms vidaus patalpose.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pašalinkite betono dulkes, kitas paviršiaus medžiagas, šlifavimo dulkes, įvairias daleles ir tepalą nuo pirminių paviršių. Jei reikia, šlifukite ranka arba staklėmis. Tepkite ploną ir tolygų grunto sluoksnį ant paviršiaus naudodami teptuką arba mentele. Tvirtai įtrinkite. Grunto sluoksniui turi būti sausas prieš dengiant membraną. Prieš pradėdami darbą susipažinkite su „Kiilto“ hidroizoliacinės membranos naudojimo instrukcija.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, nepriisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).

KIETĖJIMO GREITIS	1–2 val., priklausomai nuo aplinkos sąlygų
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+10–25 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšąla
PADENGIMAS	apytikr. 8 m <sup>2</sup> /l (neskiedžiant)
MAIŠYMO SANTYKIS	Lyginimo mišinys arba betono pagrindas: 1:1 santykiu skiedžiant su vandeniu Gipso plokštė: neskiestas Kiti įgeriančių plokščių paviršiai: 1:1 santykiu skiedžiant su vandeniu Neįgeriančių plokščių paviršiai: neskiestas Šiurkštus betonas arba mūras: išlyginti cemento pagrindo „Kiilto“ lyginimo mišiniu
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1l, 3l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 3 metus.