



FLEX ELASTINGI PARKETO KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

Kiilto FLEX vieno komponento parketo klijai MS (Modified Sealant) polimerų pagrindu be skiediklių, be izocionatų, be vandens, skirti elastingam klijavimui bei klijavimui ant šildomų grindų. Įjungus grindų šildymą, klijai į aplinką neišskiria kenksmingų medžiagų. Tinka klijuoti trisluoksnį, dvisluoksnį, mozaikinį, smulkų, vienetinį ir masyvų parketą. Nebijo drėgmės. Siūlė elastinga. Ypatingai tinka greitai išbrinkstančių medžio rušių pvz. buko, uosio klijavimui. Taip pat rekomenduojamas pajūrio butuose, kur oro drėgmės svyravimas yra didelis.

KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS

Skirti klijuoti ant betono, faneros, MDP arba OSB. Dalinį betono paviršiaus išlyginimą galima atlikti naudojant Fiberflex glaistą. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Cemento klijus ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas prieš išlyginimą ir/arba klijavimą nuo paviršiaus reikia nuvalyti.

SAVYBĖS

- * Be vandens, medis veikiant klijams “neišsipučia”
- * Iš karto paruoštas naudojimui, vieno komponento
- * M1 ženklas - klijai neišskiria žmogui kenksmingų medžiagų
- * Greitai sukimba, ilgas darbo laikas
- * Be skiediklių
- * Elastinga siūlė
- * Sudėtyje nėra izocionato
- * Priklijuoja ir gamykloje nulakuotą parketą
- * Suformuoja hidroizoliacinę plėvelę

TECHINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga	MS polimeras
Skiedimas	skiesti negalima
Svoris	apie 1,55 kg/l
Atsparumas ugniai	nedegus
Atsparumas šalčiui	atsparus iki -10°C
Žemiausia darbo t	+15 °C

IŠEIGA

Apie 1 kg/m²

DŽIOVINIMO LAIKAS

0 min. – užtepus, galima klijuoti iš karto.

DARBO LAIKAS

30 min. Drėgnas klijavimas.

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžiagos ir

klijų temperatūra +18...+20 °C

Buto oro drėgmė 30...60 RH

Medžio drėgmė 8...12 %

Betono drėgmė max. 3 %

Kaip ir parketą taip ir klijus reikia palaikyti patalpoje, kad susilygintų jų temperatūra.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gruntavimas.

Klijuojant Kiilto Flex parketo klijais, kurie yra pagaminti naujos kartos MS polimerų pagrindu, gruntuoti negalima!

Su klijų mentele klijus užtepti ant tokio paviršiaus ploto, ant kurio parketą galima priklijuoti per 30 minučių. Įsitikinti ar klijai pilnai sudrėkino parketo apačią. Parketas neklijuojamas per siūles. Prie sienų palikti tarpus 10 -15 mm. Likusias klijų dėmes arba klijų perteklių reikia nuvalyti dar neuždžiūvusius su acetonu. Išdžiūvusius klijus nuvalyti galima tik mechaniniu būdu. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, šlifuoti parketą galima praėjus 2 dienoms po suklijavimo. Dar neišdžiūvusius klijus nuo darbo įrankių galima nuvalyti su acetonu, išdžiūvusius - tik mechaniniu būdu.

ĮPAKAVIMAS

10l/16 kg kibiras.

EKSPLOATAVINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Objekte turi būti gera ventiliacija. Vengti bereikalingo kontakto su oda. Patekus į akis, praplauti dideliu kiekiu vandens. Prireikus, kreiptis į gydytoją. Po darbo iš karto uždaryti pakuotę. Saugoti nuo vaikų. Nepilti į kanalizaciją. Sudžiūvusius klijus galima išvežti į savartyną.

SAUGOJIMAS

Laikyti temperatūroje ne žemesnėje nei +1°C ne ilgiau nei pusmetį. Laikykites produkto aprašyme ir saugos duomenų lape duotų nurodymų. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti pilnai uždarytą originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo prieš klijuojant sumaišyti.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.