

KiiLTO
PRO

HIDROIZOLIACIJOS SISTEMA KIIILTO KERAMIX A+X LAUKO DARBAMS

IR DRÉGNOMS PATALPOMS, KURIOS NÉRA
REGULIARIAI EKSPOLATUOJAMOS IR ŠILDOMOS

- Vonios kambariams sodybose
- Vonios kambariams • Pirtims
- Terasoms • Balkonams • Laiptams

- 2-JŪ KOMPONENTŲ,
CEMENTO PAGRINDU
- APSAUGA NUO PEŁESIO IR
VANDENS DAROMOS ŽALOS
STATYBINĖMS KONSTRUKCIJOMS

- GREITAI DŽIŪNA:
1 val.+ 1,5 val.
- LENGVA NAUDOTI




DRĒGNOS PATALPOS, KURIOSE NEJRENGTAS PASTOVUS ŠILDYMAS



Patalpose, kuriose temperatūra nukrenta žemiau 0 °C, sienų paviršius prieš glaistant sudrékinamas vandeniu [nuolat šildomose patalpose naudojamas gruntas].



Paviršius padengiamas antruoju Keramix A+X hidroizoliacijos sluoksniu ir paliekamas džiuti ne trumpiau kaip 1,5 valandos (kol pasikeis spalva). Bendros mastikos sąnaudos – ne mažiau kaip 1,5 kg/m², kai sluoksnio storis 0,8 mm.



Jei reikia, paviršius glaistomas sienoms skirtu glaistu cemento pagrindu Kiipto TT, Kiipto OT, Kiipto OT Light, Kiipto SR DF arba Kiipto KL.



Plytelės pradedamos klijuoti nuo antrosios plytelės eilės. Pasirinkite tinkamus Kiipto plytelės klijus.



Butilo juosta klijuojama ant švaraus ir sauso paviršiaus, taip pat galima klijuoti ir ant šviežiai padengtos Keramix A+X mastikos.



Jei reikia, švarios ir nedulkėtos grindys išlyginamos išlyginamuoju mišiniu „Kiipto 70“, arba greitai stingstančiu mišiniu „Maxirapid“. Pataplose, kuriose nejrengtas pastovus šildymas, pagrindas gruntuojamas vandeniu.



Patalpose, kuriose nejrengtas pastovus šildymas, prieš tepant hidroizoliacinių sluoksnų, pagrindas sudrékinamas vandeniu (šildomose patalpose naudojamas gruntas). Po to pagrindui leidžiama šiek tiek pradžiūti, kol išnyksta blizgesys. Keramix A+X komponentai sumaišomi santykiu 1:1. Kampusose ir įvairių medžiagų sandūry vietose, ant švaraus ir sauso paviršiaus arba ant šviežiai padengtos Keramix A+X mastikos, prilipdoma Butilo juosta.



Keramix A+X komponentai sumaišomi santykiu 1:1. Vandens subėgimo trapo sutvirtinimui naudojamas „Butilinis trapas“.




Prilipdyta Butilo juosta dar kartą nutepama Keramix A+X mastika. Vietos ties vamzdžių angomis sutvirtinamos specialiomis Kiipto vamzdžių movomis arba Butilo juostos dalimis.



Paviršius padengiamas hidroizoliacine mastika Keramix A+X ir paliekamas džiuti ne trumpiau kaip 1 valandą (kol pasikeis spalva).



Paviršius padengiamas Keramix A+X mastika ir paliekamas džiuti ne trumpiau kaip 1 valandą (kol pasikeis spalva).



Paviršius padengiamas antruoju hidroizoliaci- nės mastikos Keramix A+X sluoksniu ir paliekamas džiuti ne trumpiau kaip 1,5 valandos (kol pasikeis spalva). Bendros medžiagos sąnaudos – ne mažiau kaip 1,5 kg/m², kai sluoksnio storis 0,8 mm.

BALKONAI IR TERASOS

Lauko sąlygomis pagrindas gruntuojamas vandeniu



Konstrukcijos kraštuose, ant išlyginto arba nuvalyto paviršiaus, lipdoma Butilo juosta. Lauko sąlygomis išlyginimui tinkta išlyginamasis skiedinys „Kiilto 70“, arba greitai stingstantis mišinys „Maxirapid“. Prieš išlyginimą pagrindas sudrékinamas vandeniu.



Keramix A+X komponentai sumaišomi santykiu 1:1. Kampuose ir skirtingų medžiagų sandūrų vietose, ant švaraus ir sauso paviršiaus arba ant šviežiai padengtos Keramix A+X mastikos, prilipdoma Butilo juosta.



Atliekant išorės darbus nuolat reikia tikrinti, kad apatinė plynėlės pusė būtų pilnai padengta klijais.



Prilipdyta Butilo juosta dar kartą užtepama hidroizoliacine mastika.



Plytelius siūlės glaistomos po paros. J Kiilto plynelių siūlių glaistą papildomai įpylus siūlių stiprinimo priemonės „Strong“, siūlės taps elastingesnės ir atsparesnės aplinkos poveikiui. Siūlių glaistas dengiamas gumine mentele.



Paviršius padengiamas hidroizoliacine mastika Keramix A+X ir paliekamas džiūti ne trumpiau kaip 1 valandą (kol pasikeis spalva).



Po 10–15 minučių siūlių glaisto perteklius nuvalomas nuo plynelių gerai išgręžta kempine, kadangi vandens perteklius gali pakeisti siūlių spalvą.




Paviršius padengiamas antruoju hidroizoliaci-nės mastikos Keramix A+X sluoksnii ir paliekamas džiūti ne trumpiau kaip 1,5 valandos (kol pasikeis spalva). Bendros medžiagos sąnaudos – ne mažiau kaip 1,5 kg/m², kai sluoksnio storis 0,8 mm.



Grindų ir sienų sandūra sandarinama Kiilto sanitariu silikonu arba Kiilto Masa.



Balkone esantis vandens subėgimo trapas iklijuojamasis klijuojančiaja mase Kiilto Masa. Šia priemone ištepamas nubégimo vamzdžio išorinis paviršius, tada vamzdžis specialiu įrankiu ispaudžiamas į angą, išgręžta deimantiniu gražtu. Klijuojančiosios masės Kiilto Masa perteklius pašalinamas.



Siūlė, esanti tarp grindjuostės ir sienos, užsandarinama klijuojančiaja mase Kiilto Masa“.

HIDROIZOLIACIJOS SISTEMA KIILTO KERAMIX A+X LAUKO DARBAMS

- 2-ju komponentų, cemento pagrindu
- apsauga nuo pelėsio ir vandens daromos žalos statybinėms konstrukcijoms
- greitai džiūna: 1 val.+ 1,5 val.
- lengva naudoti

NAUDOJIMO SRITIS


Hidroizoliacija Keramix A+X tinkta naudoti lauko sąlygomis, pavyzdžiu, terasoms, balkonams ir laiptams, taip pat drėgnose patalpose esančioms grindims ir sienoms, išklotoms keraminėmis plytelėmis. „Keramix A+X“ išsaugo elastingumo ir atsparumo vandeniu savybes net neigiamoje temperatūroje. Hidroizoliaciinė mastika neleidžia prasiskverbtį drėgmę į pastato konstrukcijas ir formuoitis pelėsiui bei atsirasti vandens daromiems pažeidimams. Mastikos Keramix A+X nerekomenduojama naudoti objektams, kurie yra nuolat veikiami vandens (pavyzdžiu, baseinams). Lauko sąlygomis gruntas NENAUDOJAMAS – pagrindą reikia sudrékinti švariu vėsiu vandeniu. Visus kampus ir medžiagų sandūras būtinai reikia užklijuoti Kiilto Butilo juosta. Paruoštas naudojimui Keramix A+X mišinys greitai stingsta, darbo laikas – 45 min.

PAGRINDAS

Pagrindui (apsaugotam nuo kapiliarinės drėgmės) tinka betonas, plytos, glaistas, pagamintas cemento pagrindu, ir statybinės plokštės, skirtos drėgnoms patalpoms. Pagrindas turi būti sausas, lygus ir nedulkėtas. Prieš užtepan hidroizoliaciinę mastiką, reikia pašalinkti visas sukibamą silpninančias medžiagas. Nelygius paviršius reikia nušlifuoti ir išlyginti padengiant cementiniu glaistu. Išorės sąlygomis išlyginimui tinka išlyginamasis glaistas „Kiilto 80“, „Kiilto 70“ arba greitai stingstantis mišinys „Maxirapid“. Visada reikia patikrinti, ar konstrukcija ir pagrindas pakankamai tvirti hidroizoliaciniam sluoksniui dengti ir plytelėmis klijuoti.

SUTVIRTINIMO JUOSTOS

Alikant išorės darbus, kampams, siūlėms, angoms, jvairių medžiagu sandūroms ir varžtų įsukimo vietoms sutvirtinti naudojama Butilo juosta, kuri prilipdoma ant švaraus betoninio ar išlyginto pagrindo ir tuoj pat užtepama Keramix A+X mastika. Taip pat Butilo juostą galima pakloti ant šviežios Keramix A+X mastikos ir tada dar kartą ištepti ją su Keramix A+X. Grindų ir sienų sandūros vietoje Butilo juosta turi padengti sieną ne mažiau kaip 5 cm. Sujungiant užleistiniu būdu, užlaida turi būti ne mažesnė kaip 3 cm. Vandens subégimo trapo sutvirtinimui naudojamas Kiilto butilinis trapas. Savaimė priliemptantis Kiilto Butilinis trapas yra sertifikuotas trapų gamintoju „Vieseri“, „Jafo“, „Merika“, „Saint-Gobain Aquasafe“ ir „HL“.



MEDŽIAGOS IŠEIGA

Sienos ir grindys: ne mažiau kaip du sluoksniai;
 $2 \times 0,75 \text{ kg/m}^2 = 0,8 \text{ mm}$ (išdžiūvusio sluoksnio storis).

DARBO SĄLYGOS

Betono drėgnumas: naujos betono konstrukcijos < 90 % RH, senos betono konstrukcijos < 95 % RH. Patalpos ir pagrindo temperatūra: +10....25 °C. Darbo metu temperatūra neturėtų ženkliai kisti.

DARBO SU „KERAMIX A+X“ PRIEMONĖS

Maišytuvas, dažymo voletis arba teptukas, glaistyklė ir peilis. Įrankius valykite ir šviežias dėmės šalinkite vandeniu. Išdžiūvusios dėmės nuvalomos mechaniniu būdu.

