



KiiltoFix Masa
KLIJUOJANTI MASĖ
MS polimerų pagrindu



NAUDOJIMO SRITIS

Vieno komponento, pagaminta pažangiausių technologijų rišamųjų medžiagų pagrindu. Tai universali masė skirta surišti, klijuoti, izoliuoti, sandarinti, tvirtinti sujungimus. Naudojama taip pat konstrukciniams kėbulo sujungimams, laivams ir priekaboms.

TVIRTINIMO PAGRINDAS

Paviršiai turi būti sausi, nedulkėti ir neriebaluoti. Tinka įvairiems mineraliniams paviršiams klijuoti – betonui, daugumai metalų, medžiui bei stiklui, taip pat epoksidiniams bei poliesterio paviršiams klijuoti. Prieš klijuojant plastikinius paviršius rekomenduotina patikrinti sukibimo pakankamumą.

SAVYBĖS

- * NSF patvirtintas produkto naudojimas atsitiktiniam sąlyčiui su maistu
- * elastinga
- * atspari jūros vandeniui
- * galima nušlifuoti
- * labai greitai kietėja
- * galima dažyti (rekomenduotina patikrinti prieš dažant)
- * be skiediklių
- * be izocianatų
- * neturi kvapo
- * lengvai pasidengia net esant žemai temperatūrai
- * atspari atmosferos pokyčiams
- * labai geras sukibimas prie daugumos paviršių
- * geras cheminis atsparumas
- * maksimalus siūlės judėjimas $\pm 10\%$

TECHINIAI DUOMENYS

Tipas	MS polimerai
Būsena	pasta
Kietėjimas	veikiant orui ir drėgmei
Susitraukimas	praktiškai nėra
Lyginamasis svoris	1,5 kg/l
Naudojimo temperatūra	+1....+40°C
Atsparumas temperatūrai	-40....+90°C
Tašumo stiprumas (SFS 3562)	3N/mm
Ištempimas iki plyšimo (SFS 3562)	500%
Atramos A tvirtumas	40±5
Maksimalus siūlės judėjimas	±10%

IŠEIGA

5x5 mm storio siūlė apie 12 m/tūbelė

PADENGIMAS

Su sandarinimo produktų padengimui naudojamu „pistoletu“. Nukirpti snapelį ties reikiamo diametro riba (1-10 mm).

PAVIRŠIAUS PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO LAIKAS

apie 15 min. (23°C, RH 50%)

KIETĖJIMO NORMA

Apie 3mm/diena (23°C, RH 50%)

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Naudojimo temperatūra turi būti nuo +1...+40°C. Kietėjimo laikas ir vulkanizacija labai priklauso nuo darbo sąlygų – patalpos temperatūros, oro drėgmės, dengiamo paviršiaus medžiagos bei sausumo, taip pat dengiamos masės kiekio. Mūsų bendrą aprašymą naudokite tik kaip rekomendacijas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pradurkite priekinį tūbelės galą pvz. su vinim. Nukirpkite snapelį ties reikiamo diametro riba. Užtepkite produktą naudodami rankinį ar pneumatinį „pistoletą“. Jei reikia sušvelninti siūlę, formuokite ją sudrėkinto peilio pagalba. Masę padenkite juostelėmis, jei reikia išlyginkite su peiliu. Klijuojami paviršiai turi būti švarūs ir sausi.

PAKUOTĖ IR SPALVA

290 ml tūbelė

Balta, pilka, smėlio, ruda ir juoda

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Nesukietėjusio produkto negalima pilti į vandens nuotakas. Nedideliems neišdžiūvusio produkto kiekiams pirmiausia leiskite oro drėgmės pagalba išdžiūti, tada sunaikinkite su kitomis atliekomis.

SAUGOJIMAS

Laikyti sausoje ir vėsioje (+15 °C...+25 °C) patalpoje ne ilgiau kaip 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje. Atkreipkite dėmesį į produkto galiojimo datą nurodytą ant tūbelės.

PASTABOS

Šviežias dėmes galima nuvalyti su ksilenu ar acetonu, sudžiūvusias - tik mechaniškai. Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.